




1K PU Montageschaum

Art.-Nr. 127840



Eigenschaften:

- Adapterschaum - Verarbeitung ohne Schaumpistole
- hohe Dimensionsstabilität
- feuchtigkeitshärtend
- alterungsbeständig
- weist ausgezeichnete Dämm- und Isoliereigenschaften auf
- ausgezeichnete Schallisolierung: 58 dB
- verdreifacht das ausgetragene Volumen
- überstreich- und überputzbar
- einfachere Handhabung und Anwendung des Schaums
- verhindert Kältebrücken
- frei von Formaldehyd, PCB und PCP
- beständig gegen Säuren, Laugen

Anwendungsbereiche:

- Montage von Türzargen
- Verschließen von Mauerdurchbrüchen
- wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk
- Verkleben von Dachziegeln
- Isolation von wasserführenden Leitungen
- Isolation und Geräuschdämmung an Badewannen und Duschtassen
- wärmedämmende Isolation im Dachbereich
- fast alle Untergründe außer Polyethylen, Silikonkautschuk, PTFE und ähnlich geartete Materialien

Technische Daten:

Art.-Nr.:	127840
Inhalt:	750 ml
Baustoffklasse:	B2 DIN 4102, Teil 1
Volumen:	ca. 42 l (freigeschäumt)
Raumgewicht:	18 bis 20 g/l (formgeschäumt)
klebfrei:	ca. 6 Minuten
schneidbar:	ca. 20 - 25 min (Strang 20 mm) ca. 30 - 40 min (Strang 50 mm)
Aushärtezeit:	ca. 5 - 24 Stunden (je nach Fugenbreite)
Standfestigkeit:	gegeben, kein Ablauf (Fuge 30 mm, +5 °C bis +35 °C)
Dimensionsstabilität:	- 1,1 % (bei -20 °C) ± 0,0 % (bei +20 °C) + 0,8 % (bei +50 °C)
Wasseraufnahme:	ca. 0,5 Vol. %
Druckspannung:	11,0 N/cm ² (10 % Stauchung)
Bruchfestigkeit:	11,5 N/cm ² (nach DIN 53455)
Bruchdehnung:	18 % (nach DIN 53455)
Fugenschalldämmmaß:	58 dB (nach DIN 52210, Teil 3)
Wärmeleitfähigkeit 10, dry, mat:	0,032 W/(mK)
Zellstruktur:	fein, überwiegend geschlossen
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
Untergrundtemperatur:	-10 °C bis +35 °C



1K PU Montageschaum

Untergrund und Vorbereitung:

Die Haftflächen müssen ausreichend sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene und poröse Untergründe mit Wasser gut anfeuchten. Bei einer Umgebungstemperatur von $\leq 0^\circ\text{C}$ das Baumaterial nicht befeuchten, da aufgebracht Wasser eine Eisschicht bilden und die Haftung des Montageschaumes stark einschränken würde.

Verarbeitung:

Vor der Anwendung soll die Dose in handwarmen Wasser auf eine optimale Materialtemperatur von $+15^\circ\text{C}$ bis $+20^\circ\text{C}$ gebracht werden. Bitte nur handwarmes Wasser verwenden, da ab einer Behälter-/Materialtemperatur von $+50^\circ\text{C}$ Berstgefahr des Behälters besteht. Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden kräftig mit Ventil nach unten schütteln, damit sich separierte Treibmittel homogen im Material verteilen. Deckel entfernen und Adapter aufschrauben. Während der Arbeit die Dose mit Ventil nach unten halten. Durch Hebeldruck den Schaum aktivieren.

Sparsam anwenden, da sich der Schaum um das 2 bis 3-fache ausdehnt. Hohlräume größer als 5 cm mit mehreren Schichten ausfüllen, dabei jede Schicht zuerst erhärten lassen. Die Schaumerhärtung kann durch Wassereinsprühen beschleunigt werden. Überquellenden Schaum nach der Erhärtung mit Messer abschneiden. Danach kann der Schaum überstrichen, überklebt und verputzt werden.

Reinigung:

Ausgehärteten Schaum an der Pistolendüse mechanisch entfernen. Frische Schaumreste an der Pistolendüse mit blizz-z PU-Schaum-Reiniger entfernen. Bei kürzeren Arbeitsunterbrechungen darf die Dose in der Pistole gelassen werden, wobei die Stellschraube vollständig hineingedreht werden muss um eine unbeabsichtigte Betätigung des Abzugshebels zu vermeiden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen die Pistole mit blizz-z PU-Schaum-Reiniger durchspülen.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 18 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über $50^\circ\text{C}/122^\circ\text{F}$ aussetzen.
- P501 Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!



1K PU Montageschaum

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.