

blizz-z

Innenputzgewebe

105 g/m²

Art.-Nr. 138000

Eigenschaften:

- alkalibeständig
- reiß-, schiebe- und verzugsfest
- weichmacherfrei
- verrottungsfest

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand, Boden und Decke
- Einbettung in den Unterputz
- Vorbeugung von Rissen
- Übergänge verschiedener Materialien
- Armierung bei Ausgleichsmassen

Untergründe:

- Gipskartonplatten
- Bauplatten
- Mauerdurchbrüche und Mauerrisse

Technische Daten:

Art.-Nr.	138000
Breite:	1 m
Länge:	100 m
Maschenweite:	7 × 7 mm
Flächengewicht:	105 g/m ²
Materialstärke:	ca. 0,5 mm
Fadendichte:	10 cm
Kette:	13 Dreherschnüre
Schuss:	11 Schussfäden
Gewebebindung:	Gewirke
Kantenbindung:	Dreher/Schnittkante
Glühverlust:	22 %

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, tragfähig und staubfrei sein. Ein Voranstrich wird empfohlen. Hierfür empfehlen wir Ihnen je nach Anforderung und Untergrund prohaft Tiefengrund, cerahaft Supergrund, GIGAhaft 1K Polyurethangrundierung, sperrhaft Dispersionsgrundierung, epoxihaft 2K Epoxidharzgrundierung. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei blizz-z Handwerk Direkt anfordern.

Verarbeitung:

Das Aufbringen oder auch Einbetten des **blizz-z Innenputzgewebe 105 g/m²** erfolgt, indem das Glasgittergewebe auf die erste Schicht des zuvor aufgetragenen Armierungsmörtels (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufgelegt wird. Anschließend erfolgt der Auftrag der zweiten Schicht des Armierungsmörtels (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel). Die einzelnen Lagen bzw. Bahnen des **blizz-z Innenputzgewebe 105 g/m²** dürfen nicht auf Stoß, sondern immer ca. 10 cm über oder unter der folgend aufgetragenen Bahn des **blizz-z Innenputzgewebe 105 g/m²** liegen.

Materialbasis:

Gittergewebe aus Textilglas (powerfil®/E-Glas) mit einer Spezialausrüstung zur Schiebefestigkeit/Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.