



prohaft Tiefengrund

**Haft- und Schutzgrundierung/Konzentrat
auf Styrol-Butadien-Basis**



Art.-Nr. 12445, 1244, 1245

Inhalt: 5 kg, 20 kg, 200 kg

Produktprofil:

- Dünnbettmörtel und Nivelliermassen werden vor zu schnellem Wasserentzug geschützt, Schwundrisse und Blasenbildung werden vermieden
- verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit von Untergründen und erhöht die Haftung auf Mörtel und Putzen

Anwendungsbereiche:

Als Haftvermittler sowie zum feuchtigkeitssperrenden Verfestigen und Grundieren auf saugenden und weniger saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Vor dem Auftragen von hydraulisch erhärtenden Fliesenklebern, Ausgleichsmassen und Dichtschlämmen. Zum Grundieren von calciumgebundenen Untergründen.

Technische Daten

Konzentrat, 1:4 mit Wasser verdünnbar

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Farbe: milchigblau

Dichte: 1,0 g/cm³

PH-Wert: 9

Trocknungszeit: ca. 2 Stunden

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich: 2 %

Calciumsulfatestriche: 0,5 %

Calciumsulfatestriche beheizt: 0,3 %

gipsgebundene Putze: (Messung bei CM-Gerät) 1 %

Verarbeitung:

Saugende und stark saugende Untergründe: Im Verhältnis 1:1 bis 1:4 mit Wasser verdünnen. Bei stark saugenden Untergründen ist ein zweimaliger Auftrag erforderlich. Verfestigung von Gipsputzen und Anhydrit-Untergründen sowie Gussasphaltestrichen und Estrichen mit alten Belagsresten: Unverdünnt auftragen. Die Verfestigung und Aushärtung durch einen Kratzversuch prüfen.

Verbrauch:

Abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes, unverdünnt bei 100 bis 250 g/m².

Trockenzeit:

Von der Temperatur & Luftfeuchte abhängig. Bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % ca. 2 Stunden.

Hinweise für Folgearbeiten:

Nach dem Ablüften von **prohaft** können vorgesehene Produkte aufgebracht werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Bei kühler und frostfreier Lagerung in original verschlossenen Gebinden 12 Monate.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.