



GIGAhaft 1K



Polyurethangrundierung

für Calciumsulfatestriche in Verbindung mit großformatigen Fliesen und Platten

Art.-Nr. 124640

Inhalt: 11 kg netto

Produktprofil:

- schnelltrocknend
- lösemittel- und wasserfrei
- schützt den Calciumsulfatestrich vor Feuchtigkeit des Fliesenklebers besonders bei der Verlegung von Großformaten
- einkomponentig

Anwendungsbereiche:

- für alle saugende und nicht saugende Untergründe
- mineralische Untergründe
- feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- Verfestigung von Untergründen
- chemikalienbeständiger Schutzanstrich
- als Feuchtigkeitssperre für Calciumsulfatestriche
- für innen und außen
- für Fußbodenheizung

Verarbeitung:

- mit Pinsel, Traufel, Gummirakel oder Velourwalze auftragen
- Pfützenbildung vermeiden
- zu frühes Auftragen des Klebstoffes kann zu Störungen des Haftverbundes führen
- die noch frische Grundierung mit blizz-z Quarzsand abstreuen. Bei stark saugenden Untergründen ist der komplette Vorgang evtl. zu wiederholen.
- sollten zwei Schichten aufgetragen werden, z. B. als Feuchtigkeitssperre oder bei stark saugenden Untergründen, ist unmittelbar nach Trocknung der ersten Schicht die zweite Schicht aufzutragen und mit blizz-z Quarzsand abzusan-

Lagerung & Haltbarkeit:

- 12 Monate nach Produktion bei trockener Lagerung zwischen 10 °C und 30 °C haltbar
- Gebinde nach Gebrauch gut luftdicht verschließen und bald möglichst verarbeiten
- frostempfindlich, nicht unter 5 °C lagern

Entsorgung:

- nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner RIGK geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen) entsorgt werden.

Bitte beachten Sie zusätzlich das Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C
Farbe:	bräunlich
Verbrauch:	ca. 100-150 g/m² als Voranstrich ca. 300-450 g/m² als Feuchtigkeitssperre (bei zweimaligen Auftrag)
Trocknungszeit:	10-30 Minuten (bei +20 °C und 60% relativer Luftfeuchte)
Dichte:	1,1 kg/l
Feststoffgehalt:	100 %

Untergründe

Untergrund	max. Feuchtigkeitsgehalt
zementgebunden	2 CM%
beheizter Calciumsulfatestrich	0,3 CM%
unbeheizter Calciumsulfatestrich	0,5 CM%

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.