

aqua Stop blue

Bodenmanschette



Art.-Nr. **122709 mit Lochstanzung und Dehnzone**

250 x 250 mm

122710 ohne Lochstanzung mit Dehnzone

250 x 250 mm



Produktprofil:

- säure- und laugenbeständig
- vollflächig vlieskaschiert
- reißfest und wasserundurchlässig
- Materialstärke: ca. 0,8 mm
- für die Beanspruchungsklassen nach Norm DIN 18531-5 und DIN 18534
- entsprechen allen Beanspruchungsklassen der abP sowie ZDB-Merkblatt

Anwendungsbereiche:

Elastische Dichtmanschette mit integrierter Dehnzone für dauerhafte wasserdichte Abdichtung im Bereich Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen. Für innen und außen.

Technische Daten I mit Lochstanzung und Dehnzone

Abmessung:	250 x 250 mm
Gewicht:	ca. 250 g/m ²
Lochdurchmesser:	ca. 75 mm
Dehnzonendurchmesser:	ca. 115 mm
Geeignet für Rohre:	80 - 110 mm
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:	+5 °C bis +30 °C

Technische Daten I ohne Lochstanzung mit Dehnzone

Abmessung:	250 x 250 mm
Gewicht:	ca. 250 g/m ²
Lochdurchmesser:	-
Dehnzonendurchmesser:	ca. 115 mm
Geeignet für Rohre:	bis 110 mm
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:	+5 °C bis +30 °C

Chemikalienbeständigkeit

Salzsäure 3 %	+
Schwefelsäure 35 %	+
Zitronensäure 100 g/l	+
Milchsäure 5 %	+
KOH 3 %/20 %	+
Natriumhypochlorit 0,3g/l	+
Salzwasser (20 g/l)	+

+ beständig / - nicht beständig

Untergründe:

Verwendbar für alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe im Innen- und Außenbereich, die zur Aufnahme von Fliesenbelägen und Abdichtungen geeignet sind.

Verarbeitung:

Die Formteile mit dem Abdichtungsstoff vollflächig verkleben und zumindest die Randbereiche mit dem Abdichtungsstoff überspachteln.

Hinweise:

Bodeneinläufe aus Kunststoffen wie PP oder PE lassen sich mit den herkömmlichen Abdichtstoffen nur schlecht bekleben. Diese Flächen müssen sorgfältig angeraut und mit einer geeigneten Grundierung vorbereitet werden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.