



betonhaft

Betonkontakt



Art.-Nr. 134962

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- verbessert die Haftung von Putzen und Spachtelmassen auf Gips- und Kalkgipsbasis auf glatten Betonuntergründen
- schnelle und einfache Verarbeitung
- lösemittel- und weichmacherfrei
- alkalibeständig
- roll-, spritz- und streichfähig
- rot-lasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke

Untergründe:

- glatte Betonoberflächen
- Fertigteildecken
- Wandelemente
- Gipskartonplatten
- Styropor

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, eben, tragfähig und trocken sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Die Feuchtigkeit im Beton darf 3,0 CM-% nicht übersteigen. Generell wird empfohlen, frischen Beton im Sommer frühestens nach 28 Tagen und im Winter erst nach 60 frostfreien Tagen zu verputzen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch und bei längeren Arbeitspausen gut umrühren und mittels Roller, Quast oder Spritzgerät unverdünnt auftragen. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20 °C.

Materialbasis:

Auf Basis einer Polymerdispersion mit Calciumcarbonat, Silikaten, Pigmenten, Wasser, Additiven und Konservierungsmittel.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes:

ca. 0,2 - 0,3 kg/m²

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalkzementbasis.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	134962
Inhalt:	22 kg
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
Trocknungszeit:	ca. 24 Stunden
pH-Wert:	ca. 8 - 9
Viskosität:	ca. 10.000 mPas
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C



betonhaft

Betonkontakt

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.