



cerahaft Supergrund

„Fliese auf Fliese“

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Acrylat-Basis



Art.-Nr.

1242

1243

124321

Inhalt: 1 kg/Flasche

Inhalt: 7 kg/Kanister

Inhalt: 21 kg/Kanister

Produktprofil:

- lösungsmittelfrei
- mit haftverbessernden Füllstoffen optimierte Haftbrücke für den Wand- und Bodenbereich
- hohe Verbundhaftfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen
- schafft einen sicheren Verbund von nachfolgenden Beschichtungen sowie Dünnbettmörteln
- Ablösung des Belags wird zuverlässig verhindert

Anwendungsbereiche:

Als Haftbrücke und Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, vor dem Verlegen von keramischen Belägen. Geeignet sind Untergründe wie hydraulisch erhärtender Zement, Kalk-, und Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Anhydrit-, Magnesia- sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, selbstverlaufende Bodenausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, Stahl und Glas. Für lösemittelhaltige Kleber nicht geeignet.

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Farbe:	orange
Dichte:	1,5 g/cm ³
pH-Wert:	8
Viskosität:	2.000 m Pa s
Feststoffgehalt:	72 %
Trocknungszeit:	1 Stunde
Temperaturbeständig:	- 20 °C bis + 80 °C

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich:	2 %
Zementestrich beheizt:	1,8 %
Calciumsulfatestriche:	0,5 %
Calciumsulfatestriche beheizt:	0,3 %
gipsgebundene Putze: (Messung mit CM-Gerät)	1 %

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren und mittels Roller auftragen: Bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt auftragen, bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnt. Bei einer Anwendung im Außenbereich ist die Grundierung durch eine flexible Dichtungsschlämme zu schützen.

Verbrauch:

Auf glatten, nicht saugenden Untergründen, z. B. Fliesen, GFK, Stahl, liegt der Verbrauch bei 50 g/m². Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes kann der Verbrauch bis auf 250 g/m² ansteigen.

Trockenzeit:

Ist von der Temperatur und Luftfeuchte abhängig. Bei +15 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit ca. 1 Stunde. Nach dieser Zeit ist die Haftbrücke soweit durchgetrocknet, dass stehendes Wasser sie nicht mehr anweicht.

Hinweise für Folgearbeiten:

Auf saugenden Untergründen können nachfolgende Beschichtungen frisch in frisch aufgebracht werden, bei nicht saugenden Untergründen wie glasierten Fliesen, Stahl, Glas, GFK, muss die Trocknungszeit eingehalten werden.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.



cerahaft Supergrund

„Fliese auf Fliese“

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Acrylat-Basis

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Bei kühler und frostfreier Lagerung in originalverschlossenen Gebinden 12 Monate.

Gefahrenhinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.