



tackofix 2K

Polyurethangießharz

2-Komponenten-Harz

Art.-Nr. 124600

Inhalt: Komponente A 815 g/Dose, Komponente B 185 g/Dose,
8 Wellenverbinder



Produktprofil:

- belegbar nach ca. 30 Minuten
- schnell härtend
- wasserfrei
- sehr ergiebig
- hoch belastbar
- streckbar mit Quarzsand
- lösemittelfrei

Anwendungsbereiche:

Speziell zum Verkleben von Rissen in Estrichen, Gussasphalt, Nagelleisten, Natur- und Kunststein, Beton und Metall. Für innen und außen, für Wand und Boden.

Vorbereitung:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber und trocken sein. Risse öffnen, alle 20 cm quer einschneiden und Wellenverbinder einlegen.

Verarbeitung:

Harz und Härter gut mischen. Risse mit Polyurethangießharz füllen und in frischem Zustand mit Quarzsand Körnung 0,2-0,8 mm abstreuen. Riss bis zum Aushärten nicht belasten.

Verarbeitungszeit:

Die Verarbeitungszeit beträgt bei 20 °C ca. 8 min.

Mischung:

815 g Komponente A, 185 g Komponente B

Topfzeit:

ca. 8 Minuten bei 20 °C

Reinigung:

Sofort mit einem geeignetem Reiniger.

Erhärtungszeit:

ca. 30 Minuten bei 20 °C.

Temperaturbeständigkeit:

+60 bis +70 °C im ausgehärteten Zustand.

Lagerung:

Gut verschlossen bis 12 Monate an einem kühlen, dunklen Ort.

Giftklasse:

Giftklasse 4.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.