



unifix plus

Universal-Spachtelmasse

Universeller Füll- und Feinspachtel – für Wand und Decke

Art.-Nr. 134950

Inhalt: 20 kg/Sack

Produktprofil:

- leichte und geschmeidige Verarbeitung
- hohe Ergiebigkeit
- schnellerhärtend
- gut schleifbar
- geringer Trocknungsschwind
- gutes Standvermögen
- für innen, für Wand und Decke

Anwendungsbereiche:

Gipsspachtel für Innenbereiche nach DIN EN 13963 und DIN EN 13279. Geeignet zum Spachteln, Glätten sowie Füllen von Fehlstellen und Rissen in Mauerwerk, Putz und Beton, zum Verfugen von Gipskartonplatten mit Bewehrungsstreifen und zum Ansetzen von Gips-Wandbauplatten. **unifix plus Universal-Spachtelmasse** eignet sich auch zur Beschichtung mit Tapeten, Farben oder Kreativtechniken (evtl. mit zusätzlicher Grundierung).

Technische Daten:

Produkttyp:	Typ 3B nach DIN EN 13963 Gips-Flächenspachtel C7 nach DIN EN 13279
Anmachwasser für 20 kg:	ca. 13 Liter
Druckfestigkeit:	≥ 3,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	≥ 2,0 N/mm ²
Ergiebigkeit nach Norm:	ca. 1.100 l/t ca. 1,1 l/kg
Wärmeleitfähigkeit:	λR = 0,35 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	μ < 8
Brandverhalten:	A1 (nicht brennbar)

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und frei von Trennmitteln sein. Bei Beton muss die Restfeuchte unter 3 % liegen. Wir empfehlen eine Untergrundvorbereitung mit blizz-z cerahaft Supergrund bei Betonoberflächen, besonders auf glatt geschalteten und schwach saugenden Flächen.

Verarbeitung:

unifix plus Universal-Spachtelmasse in ein sauberes Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser langsam einstreuen und einsumpfen lassen. Anschließend mit einem Quirl klumpenfrei anmischen. Nach Bedarf kann die Konsistenz durch veränderte Wassermenge eingestellt werden. Zum Füllen wird eine dickere, zum Glätten eine dünnere Konsistenz gewählt. Raue Untergründe und Gipsplatten großflächig vorspachteln und nach Versteifung der Füllung fein nachglätten (bei Bedarf nach Trocknung schleifen). Die Spachtelmasse kann nach Erhärtung mit Schwamm oder Bürste angefeuchtet und wiederholt geglättet werden, um besonders glatte Flächen zu erzielen. Die Verarbeitungszeit hängt von der Konsistenz der Masse, von der Saugfähigkeit des Untergrundes und von den Umgebungstemperaturen ab und beträgt ca. 60 min vom Anmischen bis zur Endbearbeitung.

Materialbasis:

Auf Basis von Gips für Innenbereiche und Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Materialverbrauch:

Ca. 0,9 kg pro m² und mm Schichtdicke.

Bei dieser Angabe handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte. Der Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, dem Verwendungszweck und der Handhabung des Werkzeugs.



unifix plus

Universal-Spachtelmasse

Universeller Füll- und Feinspachtel – für Wand und Decke

Lagerung:

Originalverschlossene Gebinde trocken und geschützt bis zu 6 Monate ab Herstellungsdatum.

Entsorgung:

GISCODE: CP 1; WGK: 1; BetrSichV entfällt

Hinweise:

- Nicht bei zu hohen ($> 35\text{ °C}$) oder zu niedrigen ($< 5\text{ °C}$) Temperaturen verwenden.
- Nur saubere Gefäße und Werkzeuge verwenden, da sonst das Abbindeverhalten des Mörtels beeinflusst wird.
- Angemischte Masse zügig verwenden und anstehendes Material nicht weiterverwenden.
- Nicht mit Fremdmaterial mischen.
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.
- Bei schwach saugenden Untergründen eine Gips-Haftgrundierung / geeignete Untergrundvorbereitung verwenden.
- Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.